

# ORÁN

**ÓXIDO | ACABADO MATE**
**60 X 60 CM RECT.**

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

# DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Cuerpo | Cerámico |
| Absorción de agua | <7% |
| Variación de tono | II (baja) |
| Boquilla mínima | 2 mm |
| Resistencia al desgaste (PEI):<br>*Color: Óxido* | IV (medio- pesado) |
| Resistencia al ataque químico | Resiste |
| Resistencia a manchas | Resiste |
| Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength) | ≥ 400 lbf |
| Dureza del vidriado (MOHS) | 8 |
| Resistencia al choque térmico | Resiste |
| DCOF | ≥0.42 |

PIEZAS POR CAJA:
**5 PIEZAS**

M² POR CAJA:
**1.8 M²**

CAJAS POR PALLET:
**36 CAJAS**

**CARAS POR PRODUCTO: 8**



ÓXIDO

*Producto cerámico 100% con acabado apariencia tipo piedra

# GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Para patrones de instalación en desfase, se recomienda no exceder el 33% del largo de la pieza.
2. Revise el contenido de la caja antes de instalar. Deberá clasificar el producto respecto al tono y calibre. No se recomienda mezclar e instalar piezas de diferente tono y calibre en la misma área. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3. Garantice una superficie plana en muros y piso antes de la colocación de las losetas.
4. Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un adhesivo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en el muro/piso y en la parte posterior de la pieza.
5. El perímetro de la pieza debe quedar perfectamente limpio antes de la colocación de la siguiente pieza y antes de proceder a emboquillar.
6. No dejar secar y/o endurecer restos del adhesivo, boquilla, pintura, yeso, solventes o cualquier residuo de obra sobre la superficie del recubrimiento cerámico.

# USO Y APLICACIÓN

Piso ✓

Muro ✓

Exterior ✓

# VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Miembro de TCNA
CONSEJO CERÁMICO DE NORTE AMÉRICA

DIGITILES
DIGITAL PRINTING SYSTEM

Vitromex vitromex vitromex vitromex.com.mx