



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR

CQ-999

Ceramic floor and wall tile adhesive es una pasta que por sus características permite una diversidad de usos; dentro de estas se recomienda para pegar en muros y pisos cualquier tipo de piezas cerámicas como azulejos y losetas, elaborado a base de resinas acrílicas en emulsión, cargas minerales y aditivos.

Presentación: 13.24L / 3.78L / 1L



Aplicación

- 1 Los pisos deben estar limpios, secos, nivelados, libres de polvo, suciedad, grasa, ceras y materiales extraños
- 2 Extienda el adhesivo en el sustrato. Use llana adecuada para dejar mínimo 80% de material en contacto con la loseta. No extender más adhesivo del que pueda usarse en 20 minutos ya que puede secarse superficialmente
- 3 Coloque las losetas firmemente sobre el adhesivo fresco con ligero movimiento para asegurar un enlace adecuado. Si se llegará a secar superficialmente el adhesivo, removerlo y reemplazar con adhesivo fresco antes de colocar más loseta. Hacer alineamientos o ajustes inmediatamente

Usos

Se recomienda para pegar loseta cerámica y azulejo sobre piso y pared. Está diseñado para cualquier tipo de superficie interior tal como concreto, hoja de yeso y triplay.

Características

- Se presenta listo para aplicar no es necesario hacer ninguna preparación en obra
- **CQ-999** tiene un alto tack inicial
- **CQ-999** es resistente al agua
- **CQ-999** no es flamable
- **CQ-999** Contiene productos químicos que evitan la proliferación de microorganismos

Limitaciones

- A) No use en exteriores.
- B) No agregue agua o cualquier otra sustancia
- C) No aplique sobre pedazos de tabla, astillas de madera, resanes de yeso en pisos, metal o sustratos dimensionalmente inestables
- D) Cuando se use adhesivo en losetas más grandes que 6" x 6" (15 x 15cm) para aplicación en pisos, el tiempo requerido antes de emboquillar se puede extender mucho
- E) No aplique sobre emplastes frescos
- F) No aplique sobre emplastes arenosos

Rendimiento

LITRO	GALÓN	CUBETA
1 - 1.5 m	3 - 4 m	15 - 18 m

FICHA TÉCNICA

% sólidos en peso	62 - 64
Densidad a 25°C	1.32 - 1.36 g/cm³
Tiempo de almacenaje	Un año en su envase original en lugar adecuado



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com