

# CAIRO

AZUL / BLANCO / CREMA  
MÁRMOL BRILLANTE\*

# VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

36X50



Piso

—



Muro

✓



Interior

✓



Exterior

—



Fachada

—



Regadera

—



Antiderrapante

—

## DATOS TÉCNICOS

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cuerpo                                                  | Cerámico                  |
| Absorción de agua                                       | < 20%                     |
| Variación de tono                                       | II (baja)                 |
| Resistencia al craquelado                               | Resiste                   |
| Boquilla mínima                                         | 2 mm                      |
| Resistencia al desgaste (PEI):<br>Azul / Blanco / Crema | —                         |
| Resistencia al ataque químico                           | Resiste                   |
| Resistencia a manchas                                   | Resiste                   |
| Módulo de ruptura                                       | > 150 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Dureza del vidriado                                     | —                         |
| Resistencia al choque térmico                           | Resiste                   |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx



\*Azulejo 100% cerámico con acabado / apariencia tipo mármol