

MULTIPROPÓSITO BLANCO

Fabricado a base de cemento Pórtland, resinas en polvo, arenas perfectamente graduadas y una serie de aditivos químicos de gran calidad, MULTIPROPOSITO BLANCO es un producto que sirve para la instalación de una amplia variedad de recubrimientos como lo son losetas o azulejos, porcelanato, piedra natural, mosaico, etc, colocados sobre superficies de concreto, mortero, block, prefabricados de cemento, hoja de yeso, madera (triplay), inclusive sobre superficies con cero absorción de agua, permitiendo alta capacidad de adherencia y resistencia, material fácil de aplicar debido a su excelente trabajabilidad.

Presentación: 20 kg

Construye y remodela con
LA MEZCLA PERFECTA



Preparación

Mezcle **MULTIPROPOSITO BLANCO** con agua fresca y limpia en proporción de 4 ¼ litros de agua por saco de 20 kgs. Agregue primeramente el polvo al agua y utilizando un mezclador eléctrico, mezcle durante 2 o 3 minutos hasta que el material tenga una consistencia suave y libre de grumos. Permita reposar la mezcla por 5 minutos y comience a aplicar. **NO AGREGUE MAS AGUA**, si es necesario mezclar ocasionalmente sin agregar agua adicional.

Aplicación

Utilice una llana adecuada para asegurar la completa área de contacto.

Extienda el material utilizando el lado liso de la llana y aplique una capa sobre la superficie, posteriormente con la parte dentada y con una inclinación de 45° aplique el adhesivo sobre la superficie en una sola dirección asegurándose de cubrir la totalidad del área existente entre la pieza y la superficie. Ajuste la pieza y golpee ligeramente con un mazo de hule. Periódicamente levante una pieza para asegurar que el área de contacto y adherencia sigan siendo adecuadas.

Usos

Está diseñado para instalaciones en el exterior en climas extremosos. Excelentes propiedades tanto en piso como en muros. Con la debida preparación de la superficie puede ser utilizado como piso sobre piso:

- Para pegar azulejos y loseta, mosaico, sobre triplay
- Para porcelanatos
- Cerámicas de baja o nula absorción
- Para instalaciones en el exterior en climas extremosos
- Excelente para la colocación de cerámicos sobre tabla cemento
- Para la colocación de fachaletas o piedra, cantera a muros

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo blanco, base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 32°C
Tiempo de secado inicial	20 min. promedio
Resistencia a la compresión	170 kg/cm ² promedio
Resistencia a la ruptura o corte	25 kg/cm ² promedio
Relación de agua	4.25 por saco de 20 kg
Fraguado final	24 hrs
Rendimiento	3.5 a 4.5 m ² por saco de 20 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com