



Cemenquin®

EMPLASTE BLANCO CAPA GRUESA

Mortero en polvo elaborado a base de cemento portland blanco, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos de alta calidad que al ser fabricado con un sistema de alta tecnología permite un producto manejable que puede ser aplicado hasta 5 cm de desplome a una mano, pudiendo dejar acabados finos o rugosos sin agrietamientos. Puede ser aplicado tanto en exteriores como en interiores, muros y cielos.

Presentación: 25kg

Construye y remodela con
LA MEZCLA PERFECTA



Preparación

Material listo para usar, solo agregue entre 5.5 y 6 litros de agua limpia y fresca por cada saco de 25 kg, y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos. Se recomienda realizar mezclado mecánico a baja velocidad y dejar reposar 5 minutos antes de comenzar la aplicación.

Usos

Mortero fino para emplastar o enjarrar block o ladrillo, concreto, mortero, también puede ser utilizado para reparaciones ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos y cuarteaduras, dando un acabado blanco.

Aplicación

Emplaste de muro de block:

- 1 Humedezca la superficie procurando que se encuentre limpia libre de grasa, aceite o algún otro material.
- 2 Con la pasta de **Emplaste Blanco Capa Gruesa** utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa aplique el material de abajo hacia arriba procurando dejar un espesor aproximado de 3 mm.
- 3 Deje por algunos minutos orear el emplaste aplicado y finalmente flotee para dar el acabado deseado.
- 4 Finalmente es necesario curar el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumenta la resistencia y la durabilidad.

Emplaste sobre ladrillo:

- 1 Humedezca el muro de ladrillo procurando que se encuentre limpio libre de grasa, aceite o algún otro material.
- 2 Aplique **Emplaste Blanco Capa Gruesa** utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa enjarrando de abajo hacia arriba hasta lograr un espesor de 5 mm.
- 3 Deje orear por algunos minutos y aplique una segunda mano de 1 milímetro.
- 4 Enseguida utilizando un floteador nivele y de el acabado deseado.
- 5 Finalmente es necesario curar el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumenta la resistencia y la durabilidad.

Rendimiento

Espesor (cm)	1	2	3	4	5
Rendimiento (m ²)	2.56	1.28	0.85	0.64	0.51

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Polvo Blanco base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 35°C
Resistencia a la comprensión @28 días	120 kg/cm ² promedio
Relación de agua	5.5 a 6 litros por saco de 25 kg
Tiempo abierto	2 horas
Tiempo de secado inicial	20 minutos
Densidad	12,030 kg/m ³



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.

Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390

www.cemenquin.com