



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

IMPERTOTAL

Es un revestimiento pre-mezclado base cemento Portland gris, formulado con un alto contenido de resinas y aditivos químicos dosificados tecnológicamente que componen una membrana semiflexible diseñada para proteger contra la humedad en zonas específicas.

Presentación: 15 lb



Preparación

Es muy importante tomar en consideración las condiciones ambientales, la proporción y calidad del agua son factores que aseguran la calidad de nuestra instalación.

Se recomienda que la temperatura ambiental se mantenga entre los 4 a 40 °C (40° y 100 °F), es conveniente proteger la instalación las 24 horas siguientes mediante un procedimiento adecuado de curado a condiciones ambientales extremas.

Otro factor importante al momento de mezclar el polvo de Cemenquin Imper Total es la utilización de agua limpia, usando aproximadamente entre 3 y 3 ½ litros por saco de 15 kg., dependiendo de la manejabilidad y si la aplicación es en muro o piso.

Aplicación

Es importante para un mejor resultado que la superficie base (sea muro o piso) se encuentre libre de polvo y eflorescencias, así como libre de aceite, cal o cualquier material que impida una correcta adherencia. Asimismo la superficie debe estar en buenas condiciones estructurales.

Reuniendo el muro base los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a la aplicación, la cual puede llevarse a cabo con llana, cepillo o brocha. La recomendación es aplicar dos capas, obteniéndose mínimo un espesor final de 2 mm. No se recomienda aplicar espesores mayores a 4 mm entre las dos manos. Entre cada mano se debe esperar alrededor de 2 horas, dependiendo de las condiciones climatológicas. En caso de colocar cerámica se recomienda hacerlo después de 48 horas de haber aplicado la membrana.

Ventajas

- Excelente adhesión
- Aplicable en superficies rugosas y desniveladas
- Excelente resistencia al agua
- Alta flexibilidad
- Alta resistencia a las grietas
- Resistente a la abrasión
- Buenas propiedades sellantes
- Buena permeabilidad al vapor
- Buena resistencia al intemperismo

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Polvo gris base a cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	De 4°C a 40°C
Tiempo de secado inicial	20 min. promedio
Relación de agua	3 a 3.5 litros por saco de 15 kg
Consistencia	Líquido, plástico
Densidad de la mezcla	1.6 g/cm³
Fraguado final	24 hrs
Rendimiento	3 m² por saco de 15 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com