

CEMENTO MORTAR MULTIPROPÓSITO

Fabricado a base de *Cemento Pórtland*, resinas en polvo, arenas y una serie de productos químicos, que permiten la unión de losetas o azulejos sobre triplay, superficies vitrificadas o porcelanizadas; su capacidad de adherencia recomienda su uso para la instalación porcelanatos. Es excelente para la colocación de losetas o azulejos en muros al exterior expuestos a climas extremos y para la instalación de azulejos en albercas.

Presentación: 20 kg



Preparación

Mezcle **Multipropósito** con agua limpia en proporción de 5 litros de agua por saco de 20 kg batiendo vigorosamente para obtener una pasta uniforme libre de grumos hasta alcanzar la facilidad de manejo deseado.

Aplicación

Extienda uniformemente la pasta con una llana dentada sobre la superficie que previamente se preparó limpiándose todo tipo de polvo y grasas, así como de algún material que no permita un contacto completo con la superficie. Proceda a hacer la colocación de las piezas, cuidando no recargarse en las piezas recién colocadas hasta que hayan transcurrido cuando menos 24 horas en su colocación.

Usos

Es un material recomendado para:

- Para pegar azulejos y loseta sobre triplay
- Para porcelanatos
- Cerámicas de baja o nula absorción
- Para instalaciones en el exterior en climas extremos
- Excelente para la colocación de cerámicos sobre tabla cemento
- Para la colocación de fachaletas o piedra, cantera a muros

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris-verdoso, base cemento gris
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 38°C
Tiempo de secado inicial	25 min. promedio
Resistencia a la compresión	180 kg/cm ² promedio
Resistencia a la ruptura o corte	30 kg/cm ² promedio
Relación de agua	5 l por saco de 20 kg
Fraguado final	24 hrs
Rendimiento	3.5 a 4.5 m ² por saco de 20 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com