

HT BOND WHITE BASECOAT



El **HT BOND BLANCO** es un adhesivo y recubrimiento en polvo a base cemento Pórtland blanco, agregados inertes y polímeros acrílicos, elaborado especialmente para lograr una sólida adherencia en hojas de tablaroca tipo Denss Glass, poliestireno y los emplastes tradicionales, y se puede utilizar como recubrimiento final por su color blanco y repelencia al agua.

PREPARACIÓN

Mézclese con 4 ½ a 5 lts. de agua limpia con el **HT BOND BLANCO** hasta que se obtenga una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos. Tenga cuidado de no sobre adelgazar la mezcla. La vida útil de la mezcla es de aproximadamente 2 hrs., dependiendo de las condiciones climatológicas.

APLICACIÓN

- 1 Una vez preparada la mezcla, limpie perfectamente bien la pared en que se aplicará, que no contenga polvo, grasa, aceite o cualquier otro elemento que obstruya la adherencia.
- 2 Limpie la pared o superficie a cubrir.
- 3 El **HT BOND BLANCO** se puede aplicar con llana o con brocha, de tal manera que se cubra la totalidad de la superficie que recibirá la hoja de poliestireno o el emplaste.

USOS

El **HT BOND BLANCO** puede usarse para adherir las hojas de poliestireno en block, ladrillo, mampostería, emplastes, hojas de yeso, panel de cemento, hojas de plástico poliuretano, láminas de metal etc. o también como cemento base en tabla roca, Dens Glass poliuretano, hojas de poliestireno etc. Como recubrimiento final como emplaste (stucco). También se utiliza para pegar y cubrir molduras arquitectónicas.

FORMAS DE APLICACIÓN

Con llana: se elabora una mezcla de consistencia de tipo pasta.

Con brocha: la mezcla debe elaborarse en forma semilíquida.

VENTAJAS

- Elimina el sistema tradicional de aislamiento en el cual se usan clavos, grapas, fichas, cartón negro y malla
- Repelencia al agua
- Si se utiliza como recubrimiento final en blanco refleja los rayos solares
- Ahorro al pintar la superficie por su superficie con sellador
- Obtiene una mejor adherencia en la placa de aislamiento tanto parcial como total
- Ayuda a evitar la separación del acabado con los muros base
- No produce eflorescencias salinas
- Ayuda en el sellado de grietas prematuras en los acabados
- Ahorro en costo por su rapidez de aplicación y su alta efectividad

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo blanco
Almacenamiento	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 38°C
Tiempo de secado inicial	35 minutos promedio
Resistencia a la compresión	140 kg/cm ² promedio
Resistencia a la ruptura o corte	30 kg/cm ² promedio
Relación de agua	4.5 a 5 litros por saco de 20 kg
Secado final	36 hrs
Rendimiento	3.5 a 4.5 m ²



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

