



CEMENTO EMPLASTE FINO

Mortero en polvo elaborado a base de cemento portland, cargas minerales y aditivos de calidad, mismos que fabricados con sistemas de alta tecnología permiten obtener un material con excelentes características de manejabilidad, adhesividad y máxima resistencia.

Presentación: 25 kg

Construye y remodela con
LA MEZCLA PERFECTA



Preparación

Solo agregue agua, Cemenquin Emplaste Fino, es un material ya listo, solo agregue 5 litros de agua limpia por saco de 25 kg y mezcle hasta obtener una pasta homogénea.

Usos

Cemenquin Emplaste Fino está diseñado como un mortero para emplastar o enjarrar block o ladrillo, también puede ser utilizado para reparaciones ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos y cuarteaduras.

Ventajas

- a) Es de fácil preparación, es un material listo para utilizarse solo hay que agregar agua.
- b) Evita el acarreo de arena a la obra.
- c) Utiliza menos mano de obra al evitarse algunas maniobras en obras.
- d) Evita el desperdicio y genera mayor productividad y rendimiento.
- e) Reduce el 10% de desperdicio.
- f) Ayuda al control de materiales de obra.
- g) Es un producto de mayor calidad y más homogéneo.
- h) Su resistencia es más uniforme.
- i) Mas adhesividad y durabilidad

Aplicación

En el medio de la construcción existe mucha experiencia sobre los sistemas de emplaste o enjarre, sin embargo, a manera de ilustración nos permitimos describir un procedimiento que puede ser de utilidad para usted:

Emplaste de muro de block:

- 1 Humedezca la superficie procurando que se encuentre limpia libre de grasa, aceite o algún otro material.
- 2 Con la pasta de **Cemenquin Emplaste Fino**, utilizando una cuchara de albañil o llana lisa, aplique el material de abajo hacia arriba procurando dejar un espesor de aproximadamente 3mm.
- 3 Deje por algunos minutos orear el emplaste aplicado y finalmente flotee para dar el acabado deseado.
- 4 Finalmente es necesario que cure el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumente la resistencia.

Emplaste sobre ladrillo.

- 1 Humedezca el muro de ladrillo, procurando que la superficie se encuentre limpia y libre de grasas, aceites y materiales.
- 2 Aplique **Cemenquin Emplaste Fino** utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa enjarrando de abajo hacia arriba hasta lograr un espesor de 5 mm.
- 3 Deje orear por algunos minutos y aplique una segunda mano de 1 milímetro.
- 4 Finalmente es necesario que cure el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumente la resistencia.

FICHA TÉCNICA

Tipo de producto	Polvo gris base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 40°C
Resistencia a la comprensión	140 kg/cm ² promedio
Relación de agua	5 litros por saco de 25 kg
Rendimiento	Para emplastar Block 3 m ² por saco de 25 kg Para emplastar ladrillo 2.25 m ² por saco de 25 kg

Comercial Cemenquin S.A. de C.V.
Gobernador Maldonado #899, Col. Granjas Nuevas, Mexicali, B.C. México CP 21390
www.cemenquin.com



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.