



# Cemento MORTAR Porcelanato

Fabricado a base de *Cemento Pórtland*, resinas en polvo, arenas y una serie de productos químicos, su amplia capacidad de adherencia recomienda su uso para la instalación de losetas de porcelana o porcelanatos, piezas de cerámica de baja y nula absorción.

**Presentación: 20** kg

Construye y remodela con  
**LA MEZCLA PERFECTA**



## Preparación

Mezcle **Mortar Porcelanato** con agua limpia en proporción de 5 a 5.5 litros de agua por saco de 20 kg batiendo vigorosamente para obtener una pasta uniforme libre de grumos hasta alcanzar la facilidad de manejo deseado.

## Aplicación

Extienda uniformemente la pasta con una llana dentada sobre la superficie que previamente se preparó limpiándose todo tipo de polvo y grasas, así como de algún material que no permita un contacto completo con la superficie. Proceda a hacer la colocación de las piezas, cuidando no recargarse en las piezas recién colocadas hasta que hayan transcurrido cuando menos 24 horas en su colocación.

## Usos

Es un material recomendado para:

- Para porcelanatos o porcelánicos
- Cerámicas de baja o nula absorción

## FICHA TÉCNICA

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo del producto                         | Polvo gris-verdoso, base cemento gris             |
| Tiempo de almacenaje                      | 3 meses en lugar seco y envase original sin abrir |
| Temperatura promedio de aplicación óptima | de 16°C a 38°C                                    |
| Tiempo de secado inicial                  | 25 min. promedio                                  |
| Resistencia a la compresión               | 200 kg/cm <sup>2</sup> promedio                   |
| Resistencia a la ruptura o corte          | 30 kg/cm <sup>2</sup> promedio                    |
| Relación de agua                          | 5 - 5.5 l por saco de 20 kg                       |
| Fraguado final                            | 24 hrs                                            |
| Rendimiento                               | 3.5 a 4.5 m <sup>2</sup> por saco de 20 kg        |



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

[www.cemenquin.com](http://www.cemenquin.com)