

# SALEM

ANTRACITA, IVORY  
PIEDRA MATE \*

# VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

60X60



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante



## DATOS TÉCNICOS

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Cuerpo                         | Cerámico         |
| Absorción de agua              | 3 - 7%           |
| Variación de tono              | III (Baja)       |
| Resistencia al craquelado      | Resiste          |
| Boquilla mínima                | 5 mm             |
| Resistencia al desgaste (PEI): |                  |
| Antracita                      | III(media)       |
| Ivory                          | IV(media-pesada) |
| Resistencia al ataque químico  | Resiste          |
| Resistencia a manchas          | Resiste          |
| Módulo de ruptura              | > 250 kgf/cm²    |
| Dureza del vidriado            | 7                |
| Resistencia al choque térmico  | Resiste          |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx



\*Azulejo 100% cerámico con acabado/apariencia tipo piedra.