RUGO®
Calidad en Válvulas

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 38-IS



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	38-IS
DESCRIPCIÓN	JGO. DE LLAVES IND. PARA REGADERA CON MANERAL Y CHAPETÓN
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR
CONEXIÓN ENTRADA	CARI ½"(13mm)
CONEXIÓN SALIDA	CARI ½"(13mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
SELLO	NITRILO A BRONCE
CIERRE	GRADUAL
MATERIAL CARTUCHO	LATÓN
ASIENTO	FIJO
EMPAQUE	NITRILO
MANERALES	SENA
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
MATERIAL CHAPETONES	METÁLICO
ACABADO MAN Y CHAP	CROMO
ESPESOR	12 MICRAS